


TABELLA CE

Nr. **MG 80 M20 / 01**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV) 07 MG 80 M20-CPR-010713/01	
EN 998-2 Malta per muratura a prestazione garantita (G) Malta per muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni	
Resistenza a compressione:	M20
Resistenza a taglio iniziale:	0.15 N/mm ² (valore tab)
Contenuto di cloruri:	< 0.1 %
Reazione al fuoco:	classe A1
Assorbimento d'acqua:	0.45 Kg/(m ² x min ^{0.5})
Permeabilità al vapore d'acqua:	μ 15/35 (valore tab)
Conducibilità termica:	(λ _{10,dry}) 1.04 W/mK (valore tabulato P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Ponte della Priula, 15 giugno 2013