

# vrchní omítky a vyrovnávací tmely

## FG 06

Hydrofobizovaná suchá maltová  
směs pro exteriéry



### Popis výrobku

Suchá maltová směs na bázi vybraných inertních materiálů, hašeného vápna, hydraulického pojiva, specifických příasad a hydrofobního činidla.

### Balení a skladování

FG 06 se dodává v pytlích na paletě ovinuté fólií. Skladujte na chladném a suchém místě, bez průvanu. Obal udržujte nepoškozený. Spotřebujte do data uvedeného na pytle.

### Příprava podkladů a způsob nanášení

Povrch musí být rovný, soudržný a vlhký. Před nanesením odstraňte případný prach z broušení nebo škrabání. Při používání postupujte takto: zkонтrolujte, zda je povrch vlhký nebo jej případně zvlhčete; přípravte hmotu přimícháním asi 35 litrů vody na 100 kg suché směsi; míchejte tak, aby se do hmoty nedostalo příliš vzduchu. Tako připravená hmota se musí nechat odležet asi 15 minut. Nanásejte kovovým natahovákem v jedné nebo dvou vrstvách do kříže. Takto nanesenou hmotu lze vyrovnat plastovým hladítkem, až se dosáhne takzvaného zatlačeného povrchu nebo se může použít pěnové hladítko, s případným navlhčením, až se dosáhne plochy bez spojů a nerovností. Pokud se hmota nanáší na vyzrálé omítky, smíchejte s PRG 10 ředěným 1:10 nebo PRG 10 naneste přímo na podkladní omítku.

do mokré». FG 06 se nesmí nanášet na podklady ze sádry, lakované nebo ne-konzistentní a drolivé plochy. Nepoužívejte na beton a na podklady, které mají nerovnosti větší než 3-4 mm. Nepoužívejte na úplně vyzrálých omítkách.

### Shrnutí

Ošetřované omítky v exteriéru musí mít homogenní povrch a musí být dokonale rovné. Na takto připravené plochy lze nanést jemnou vyhlazovací omítku připravenou ze suché maltové směsi s hydrofobní úpravou FG 06 od firmy Forncaci Calce Grigolin, na bázi vybraných inertních materiálů, hydraulických a na vzduchu tuhnoucích pojiv, specifických příasad pro zlepšení zpracovatelnosti a přilnavosti a hydrofobního činidla pro zlepšení vodoopodivosti. Ruční nanášení se provádí kovovým natahovákem ve dvou vrstvách do kříže, až do síly maximálně 3 mm, se spotřebou 3-4 kg/m<sup>2</sup>. Povrch se vyrovná pěnovým hladítkem. Použití hydrofobního činidla v balení této omítky dává konečné povrchové úpravě vysokou odolnost vůči atmosférickým jevům (kyselý dešť, atmosférické znečištění atd.).

### Technické údaje podle normy UNI EN 998-1

Specifická hmotnost	1.100 kg/m <sup>3</sup>
Zrnitost	< 0,8 mm
Plastické smrštění	Za stand. tepel.hydrol.podm.
Voda ve hmotě	asi 35%
Teoretická vydatnost	3-4 kg/m <sup>2</sup> pro tloušťku 3 mm
Max. nanášená síla vrstvy	3 mm
Mech. odolnost v ohybu po 28 dnech	0,8 N/mm <sup>2</sup>
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech (kat. CS I)	1,4 N/mm <sup>2</sup>
Paropropustnost $\mu$	6
Přilnavost na cihlách	0,4 N/mm <sup>2</sup>
Typ lomu (FP)	A
Absorpce vody	W0
Ohnivzdornost	třída A1
Tepelná vodivost	0,37 W/mK (tabulková hodnota)

### Upozornění

FG 06 nemíchejte s jinými hmotami. Zamezte silný tepelný výkyvům během tuhnutí. Chraňte před mrazem a rychlým schnutím (vítr a plné slunce). Doporučujeme ne-používat FG 06 při teplotách nižších než +5° a vyšších než +30 °C. FG 06 se nesmí překrýt málo prodyšnými vrchními nátěry nebo hmotami, protože zabraňují karbonataci a případnému odpařování zbytkové vlhkosti z podkladu, čímž později vzniká odlupování nebo tvoření bublin v samotném vrchním nátěru.

