

# ISI RINZAFFO

Hrubá sanační omítka na bázi pojiv  
odolných sulfátům



## Popis výrobku

GRIGONOA ISI RINZAFFO je suchá omítková směs na bázi pečlivě vybraných speciálních inertních materiálů, směsi hydraulických pojiv s vysokou odolností vůči solím a přísad pro zlepšení zpracovatelnosti a přilnavosti.

## Balení a skladování

GRIGONOA ISI RINZAFFO se dodává ve speciálních pytlích po 25 kg na paletě ovinuté fólií. Skladujte na chladném a suchém místě, bez průvanu. Obal udržuje nepoškozený. Spotřebujte do data uvedeného na pytle.

## Příprava podkladů a způsob nanášení

Dodržujte pečlivě pokyny uvedené ve shrnutí.

Pro přípravu hmoty v případě ručního nanášení smíchejte 19 litrů vody se 100 kg suché směsi (asi 4,5 litru na pytel 25 kg) v míchací na beton nebo pomocí vrtačky s míchacím nástavcem, až získáte homogenní maltu bez hrudek (asi 3 minuty) s polotekutou konzistencí tak, aby neobsahovala přílišné množství vzduchu. V případě mechanického nanášení použijte strojovou omítáčku se standardní míchačkou s pomocí míše "turbo", "rotorquill" nebo podobně. Ruční míchání se nedoporučuje. Pak naneste GRIGONOA ISI Hrubá omítka ručně nebo pomocí strojní omítáčky. Hmota musí zakrýt úplně celý povrch v síle alespoň 5 mm. Nevyhlažujte.

## Oblasti použití

GRIGONOA ISI RINZAFFO se může nanášet jak ručně, tak omítacím strojem na vnitřní a venkovní zdivo z páleného materiálu, tvárníc, kamene, tufu atd., postižené stoupáním kapilární vlhkosti i v přítomnosti solí. Nesmí se nanášet na podklady ze sádry, nekonzistentní a drolivé plochy. Po smíchání s vodou a vytvoření hmoty s polotekutou konzistencí se nanáší v síle

alespoň 5 mm jako přilnavá vrstva pro GRIGONOA ISI INTONACO. GRIGONOA ISI RINZAFFO garantuje optimální přilnavost Systému GRIGONOA ISI k podkladu a zároveň zajíšťuje vynikající prodyšnost pro vlhkost obsaženou ve zdívě.

## Shrnutí

Omítané podklady musí být čisté a stabilní, bez prachu, výkvetu solí, olejů, tuků a vysrážených solí; všechny nesoudržné části se musí odstranit nebo zpevnit. Materiál odstraněný ze základů zdíva pak odvezte. Několik hodin před nanesením hrubé omítky nasytěte podklad vodou pod nízkým tlakem. Takto připravené plochy se mohou omítat hrubou omítkou ručně nebo strojní omítáčkou se šroubovým zásobníkem, GRIGONOA ISI HRUBÁ OMÍTKA od firmy Fornaci Calce Grigolin, sanační suchou omítkovou směs na bázi pečlivě vybraných inertních materiálů, směsi hydraulických pojiv s vysokou odolností vůči solím a přísad pro zlepšení zpracovatelnosti a přilnavosti. Hmota musí zakrývat celou plochu ošetřovaného podkladu ve vrstvě alespoň 5 mm se spotřebou asi 1,8 až 2 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm síly vrstvy. Minimálně po 48 hodinách, maximálně však do jednoho týdne se může začít s nanášením GRIGONOA ISI OMÍTKA.

## Technické údaje podle normy UNI EN 998-1

Specifická hmotnost	1.500 kg/m <sup>3</sup>
Max. průměr inert.mat.	3 mm
Doba použitelnosti	2 h
Plasticke smrštění	za stand. tepel.hydrol.podm. není
Voda ve hmotě	asi 19%
Teoretická spotřeba	9-10 kg/m <sup>2</sup> na 5 mm tloušťky vrstvy
Mech. odolnost v ohybu po 28 dnech	3 N/mm <sup>2</sup>
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech (kat. CS IV)	8 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost vůči síranům	celé vzorky po 1 měsíci od ponoření do roztoku síranu
Přilnavost na cihlách	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Typ lomu	A
Absorpce vody	W1
Paropropustnost $\mu$	11
Tepelná vodivost	0,90 W/mK (tabulková hodnota)
Ohnivzdornost	třída A1

## Upozornění

GRIGONOA ISI HRUBÁ OMÍTKA nemíchejte s jinými hmotami. Nesmí se nanášet na podklady ze sádry, nekonzistentní a drolivé plochy. Doporučujeme nepoužívat GRIGONOA ISI HRUBÁ OMÍTKA při teplotách pod +5°C a nad +30°C. Vyhnete se silným změnám teplot během fáze tuhnutí. Chraňte před mrazem a rychlým schnutím. Nanášejte na plochy předem ošetřené vodou při nízkém tlaku. Doporučujeme pečlivě dodržovat pokyny uvedené v technickém listu, zvláště pak:

- 1) metoda míchání (% vody a doba míchání);
- 2) metoda nanášení (síla vrstvy, stupeň pokrytí, časy).

Pro zvláštní aplikace se doporučuje konzultovat s naším technickým servisem.

