

omítky

RG 12

Přilnavá omítka



Popis výrobku

Suchá omítková směs na bázi vybraných inertních hmot, specifických pojiv a přísad pro zlepšení zpracovatelnosti a přilnavosti.

Balení a skladování

RG 12 se dodává nebalený v silech po 22 m³ a v pytlích na paletě, ovitých fólií. Skladujte na chladném a suchém místě, bez průvanu. Obal udržujte nepoškozený. Spotřebujte do data uvedeného na pytlí.

Příprava podkladů a způsob nanášení

Dodržujte pokyny uvedené ve shrnutí.

Oblasti použití

RG 12 se používá jako přilnavá vnitřní a venkovní omítka na hladké betonové podklady před nanesením omítek na bázi vápna a hydraulického pojiva. Nanášení se provádí na povrchy zbavené prachu, výkvětu solí, olejů, tuků a separačních materiálů. RG 12 se nesmí nanášet na podklady ze sádry, nekonzistentní a drolivé plochy betonu. Hlavní omítku naneste po 24 hodinách.

Shrnutí

Omítané podklady musí být čisté, stabilní a nesmí mít stopy po separačních materiálech. Zvláště savé povrchy se musí pečlivě navlhčit několik hodin před nanášením. Všechny nesoudržné části se musí odstranit nebo zpevnit. Takto připravené podklady se mohou omítnout ručně nebo omítacím strojem se šnekovou pumpou omítkou RG 12 od firmy Fornaci Calce Grigolin, suchou omítkovou směsí na bázi vybraných inertních materiálů, hydraulických pojiv a specifických přísad pro zlepšení zpracovatelnosti a přilnavosti, v množství 5 kg/m². Omítka musí nerovnoměrně pokrývat plochu ze 2/3 a nesmí se následně vyhladit; takto připravený povrch se omítá základní omítkou maximálně do následujících 48 hodin.

Technické údaje podle normy UNI EN 998-1

Specifická hmotnost	1550 kg/m ³
Zrnitost	2 mm
Upotřebitelnost namíchané hmoty (Pot Life)	60 min
Plastické smrštění	Za stand. tepel.hydrol.podm. není
Voda ve hmotě	asi 21 %
Teoretická vydatnost	5 kg/m ²
Mech. odolnost v ohybu po 28 dnech	> 2 N/mm ²
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech (kat. CS IV)	> 6 N/mm ²
Paropropustnost μ	11
Přilnavost na cihlách	1,2 N/mm ²
Typ lomu (FP)	A
Absorpce vody	W1
Ohnivzdornost	třída A1
Tepelná vodivost λ	0,48 W/mK (tabulková hodnota)

Upozornění

Výrobek RG 12 nemíchejte s jinými hmotami. Zamezte silným tepelným výkyvům během tuhnutí. Chraňte před mrazem a rychlým schnutím. Doporučujeme nepoužívat RG 12 při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +30°C.

