

GrigoKoll®
Fliesenkleber

GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß

Flexibler Fliesenkleber zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden und Wandbelägen



Produktbeschreibung

GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß Natursteinkleber weiß zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen und verfärbungsfreien, Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Im Innenbereich auch für Fußbodenheizung geeignet mit Formaten von max. 30 x 30 oder 40 x 40 oder 30 x 60 cm im Battering Floating Verfahren und im Außenbereich mit Formaten von max. 30 x 30 cm im Battering Floating Verfahren.

Lieferung und Lagerung

GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß wird in Papiersäcken (Sackinhalt 20 kg) palettiert geliefert. GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter und trockener Lagerung ist das Produkt mind. 12 Monate verwendbar.



Putzuntergrund

Der Untergrund muss solide, ausgereift, fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt oder aufgeraut werden.

Verarbeitung

Sackinhalt in ca. 7,0 Liter Wasser vorlegen und anrühren, bis ein homogener und Klumpen freier Mörtel entstanden ist. Zum Anrühren, ein mechanisches Rührwerk bei niedriger Drehzahl (ca. 500 U/min.) verwenden. Etwa 5 min. ruhen lassen und nochmals umrühren. Den Kleber (6-10 mm) mit einer geeigneten Spachtel auftragen und danach, die Platten auf den frischen Kleber verlegen. Die Abbindezeit beträgt 30 min. Korrekturen sind innerhalb von 50 min möglich. Abbindenden

Kleber entfernen und neu verspachteln. Die max. Kleberstärke beträgt 5 mm bei einfachem bzw. doppeltem Auftrag. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +30°C. / Begehbarkeit: 24 – 36 Std. / Verfugen 24 Std. (Boden). Voll belastbar: 14 Tagen. / Verbrauch: 3-5 kg/m².

Jeweils eine Produktmenge anmachen, die innerhalb von 6 Std. verbraucht wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die technische Abteilung des Herstellers, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Anwendungsbereich

Zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen, durchscheinenden, verfärbungsfreien, Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich. Auch für Fußbodenheizung geeignet mit Formaten von max. 1800 cm² im Battering Floating Verfahren.

Technische Daten

Einstufung nach EN DIN 12004	C2TE
Farbe	WEIß
Schüttdichte	1500 kg/m³
Körnung	0,3 mm
Wasserbedarf	ca. 27% Weiß
Reifezeit	5 min
Kleberbettdicke	max. 5 mm im verdichteten Mörtelbett
Verbrauch je mm Schichtdicke	ca. 1,35 kg/m²
Verarbeitungszeit	> ca. 8 h
Klebe offene Zeit	> ca. 30 min
Korrigierzeit	> ca. 60 min
Begehbarkeit	24-36 h
voll belastbar	14 Tage
Verfugen	8 - 12 Stunden (Wand) / 24 -36 Stunden (Boden)
Biegezugfestigkeit	> 5 N/mm²
Druckfestigkeit	> 11 N/mm²
Haftzugfestigkeit bei allen	> 1 N/mm²
Lagerungsarten (DIN EN 12004)	
Stand:	08/2015

Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß nicht verarbeitet werden. Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, GrigoKoll® GRI-MUSS Natursteinkleber WEIß nicht zu verarbeiten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.