

## GRI-MUSS

Flexibler Fliesenkleber zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden und Wandbelägen



### Produktbeschreibung

GrigoKoll® GRI-MUSS FLEKKLEBER C2TE grau zur Verlegung von keramischen Fliesen jeglicher Art im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden. Im Innenbereich auch für Fußbodenheizung geeignet mit Formaten von max. 30 x 30 oder 40 x 40 oder 30 x 60 cm im Buttering Floating Verfahren und im Außenbereich speziell bei Feinsteinzeug mit Formaten von max. 30 x 30 cm im Buttering Floating Verfahren. Bei Fliese auf Fliese Verlegung ist nur eine Verklebung mit Formaten bis 30 x 30 cm oder 30 x 60 cm ohne Fußbodenheizung im Innenbereich möglich.

### Lieferung und Lagerung

GrigoKoll® GRI-MUSS wird in Papiersäcken (Sackinhalt 20 kg) palettiert geliefert. GrigoKoll® GRI-MUSS ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter trockener Lagerung ist GrigoKoll® GRI-MUSS 12 Monate verwendbar.



### Putzuntergrund

Er muss sauber, trocken, solide, ausgereift, eben, ohne Risse und frei von Ölresten sein. Bei Gipsuntergründen mit geeigneten Primer vorbehandeln.

### Verarbeitung

Sackinhalt in ca. 7,0 Liter Wasser vorlegen und anrühren, bis eine homogene und klumpenfreie Mörtel entstanden ist. Zum Anrühren, ein mechanisches Rührwerk bei niedriger Drehzahl (ca. 500 U/min.) verwenden. Etwa 5 min. ruhen lassen und nochmals umrühren. Den Kleber mit einer geeigneten Spachtel auftragen (6-10 mm) und danach, die Fliesen auf den frischen Kleber verlegen. Die Abbindezeit beträgt 30 min. Korrekturen sind innerhalb von 50 min möglich. Abbindenden

Kleber entfernen und neu verspachteln. Die max. Kleberstärke beträgt 5 mm bei einfachem bzw. doppeltem Auftrag. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +30°C. / Begehbarkeit: 24 – 36 Std. / Verfugen 24 Std. (Boden) Voll belastbar: 14 Tagen. / Verbrauch: 3-5 kg/m.

Nur so viel Kleber aufkämmen, wie innerhalb der kleboffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Für weitere Informationen fordern Sie bitte das technische Datenblatt an, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

### Anwendungsbereich

Verlegung von Keramikfliesen und Feinsteinzeug auf Wand und Boden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, auf Zementputz, Zementestrich, Beton.

### Technische Daten

Einstufung nach EN DIN 12004	C2TE
Farbe	Grau
Schüttdichte	1500 kg/m <sup>3</sup>
Körnung	0,3 mm
Wasserbedarf	ca. 26% Grau
Reifezeit	5 min
Kleberbettdicke	max. 5 mm im verdichteten Mörtelbett
Verbrauch je mm Schichtdicke	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	> ca. 8 h
Klebe offene Zeit	> ca. 30 min
Korrigierzeit	> ca. 60 min
Begehbarkeit	24-36 h
voll belastbar	14 Tage
Verfugen	8 - 12 Stunden (Wand) / 24 -36 Stunden (Boden)
Biegezugfestigkeit	> 5 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	> 11 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit bei allen Lagerungsarten (DIN EN 12004)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Stand:	08/2015

### Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. GrigoKoll® GRI-MUSS ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf GrigoKoll® GRI-MUSS nicht verarbeitet werden. Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, GrigoKoll® GRI-MUSS nicht zu verarbeiten. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, auf Grund dessen sind Haut und Augen zu schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.