

GrigoKoll® Colles pour carrelage

PRATIX

Flexible mouillant adhésif à base de ciment, haute performance, temps ouvert pour la pose dans le lit complet avec 15 mm d'épaisseur tuiles, carreaux de porcelaine et pierre naturelle. En outre grand comme un lissage pour des épaisseurs allant jusqu'à 15 mm. Certifié C2E



Description du produit

GRIGOKOLL® PRATIX est un prémélange sec adhésif monocomposant constitué de lianthydraulique gris, inerte choisi et d'additifs spéciaux, classés selon la norme UNI EN 12004. Ciment adhésif (C) amélioré (2), avec le temps ouvert allongé (E).

Fourniture et stockage

GRIGOKOLL® PRATIX est fourni en sacs sur palette avec film extensible dans un endroit frais, sec et non ventilé. Conserver l'emballage intact. Utiliser avant la date de péremption figurant sur le sac.



Préparation des supports et mode d'application

Les domaines de l'installation doivent être exempts de poussière et de saleté. Toute trace d'huile, de graisse, de cire, etc. doit d'abord être enlevés mécaniquement, si nécessaire, ou des produits de nettoyage, ainsi que tout farinage lâche ou non ancré. Disposez dans chaque cas sur des chapes de ciment échéance (> 28 jours), sauf si elles sont utilisées substrats tels que le séchage rapide, MIXCEM PRONTO ou similaire. Préparer la pâte en ajoutant à chaque sac de 25 kg de GRIGOKOLL® PRATIX 5,5 litres d'eau propre et mélanger avec un réglage électronique de la vitesse de forage mélangeur jusqu'à ce que la pâte soit lisse et réalisable. Laisser reposer la pâte pendant 5-10 minutes, remuer puis appliquer comme d'habitude avec une spatule crantée dans l'épaisseur appropriée, en fonction du type de carrelage à poser. GRIGOKOLL® PRATIX vous permet de vous mouiller le dos de la tuile, en évitant l'idéal double revêtement pour planchers souligné par le trafic lourd et des charges. Appliquer les carreaux avec une légère pression et battre à fond de sorte que toute la surface de la même adhère parfaitement à la colle. Tout ajustement doit être effectué dans les 40 minutes après l'application. Dans le cas de la surface de formation de film de l'adhésif, ne pas mouiller la surface, mais en tout cas repasser et rafraîchir avec une spatule crantée. Sceller les joints après 24 heures après l'application.

Domaines d'utilisation

GRIGOKOLL® PRATIX est un adhésif monocomposant prémélangée convient pour le collage de carreaux de céramique de tous les types, y compris les planchers en porcelaine de tuiles, intérieure et extérieure, sur tout type de substrat à base de ciment normalement utilisé dans l'industrie de la construction, également soumis à des variations dimensionnelles (chauffage le sol). Convient pour l'installation de la pierre, si stable, insensible à l'humidité et non soumis à l'efflorescence ou les taches. Il peut également être utilisé pour les superpositions sur anciens carrelages en céramique après une préparation adéquate du substrat. Les médias ne doit pas être trop absorbant, dans ce cas, le traitement avec ONE MICRO.

Rubriques du cahier des charges

Les carreaux de céramique de tous les types et les matériaux en pierre, stables et insensibles à l'humidité, seront collés avec de la colle en poudre souple gris pour interne et externe GRIGOKOLL® PRATIX de FORNACI CALCE GRIGOLIN, produit à base de liant hydraulique sables gris - sélectionnés, résines et d'additifs spécifiques pour améliorer la maniabilité et l'adhérence. Les surfaces d'installation doit être propre et stable. Sera utilisé pour l'établissement d'une spatule crantée, en prenant soin d'observer ou de créer des joints de dilatation.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 12004

Classification selon norme UNI EN 12004	C2E
Poids spécifique de la poudre	1300 kg/m ³ déter. en chute libre
Poids spécifique du mélange	1650 kg/m ³
Densité de l'adhésif durci	1350 kg/m ³
Granulométrie	< 1,2 mm
Coloris disponibles	GRIS
Déformabilité selon la norme UNI EN 12004	NO
Eau de gâchage	5,5 l/sac
Consommation théorique	3-8 kg/m ²
pH	> 12
Temps d'utilisation après le mélange	8 heures environ
Temps ouvert	30 min. environ
Temps d'enregistrement	45 min. environ
Piétinable après	24-36 heures
Rés. mec. à la flexion à 28 jours	> 5 N/mm ²
Rés. mec. à la compres. à 28 jours	> 11 N/mm ²
Temps de mise en service	6 jours environ
Temps d'attente pour le masticage des joints	24 h environ
ADHÉRENCE AU SUPPORT SELON LA NORME UNI EN 12004/1348	
Adhérence par traction initiale	> 1 N/mm ²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	> 1 N/mm ²
Adhérence par traction après action de la chaleur	> 1 N/mm ²
Adhérence par traction après des cycles de gel et de dégel	> 1 N/mm ²

Avvertissements

Ne pas mélanger GRIGOKOLL® PRATIX avec d'autres substances. Éviter les grands écarts thermiques pendant la prise ; le produit doit être protégé contre le gel et le séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser GRIGOKOLL® PRATIX à une température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.