

produits
complémentaires

MISTERGRIGO CEMENTO RAPIDO

Liant à prise ultra-rapide



Description du produit

Mortier spécial composé de liants hydrauliques à haute résistance et à prise rapide, inerts sélectionnés et additifs spécifiques pour améliorer la maniabilité de la pâte et de conférer une prise ultra rapide. La composition particulière permet de obtenir une consistance tissulaire.

Fourniture et stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et non ventilé. Maintenir l'emballage intact.

Préparation des supports et des modes d'application

La surface de pose doit être libre de la poussière et de la saleté. Toutes traces d'huiles, graisses, cires, parties détériorées ou en phase de détachement doivent être préalablement et soigneusement enlevées. Dans tous les cas, les surfaces doivent être: mouillées; en présence de surfaces absorbantes (tels que briques ou maçonneries mixtes) le mouillage doit être effectué à refus.

Préparer la pâte à la main en pétrissant petites quantités de CEMENTO RAPIDO à la fois, avec environ 21% d'eau, jusqu'à à obtenir une consistance homogène et sans grumeaux. Ne pas mélanger pour plus de 30 secondes. La pâte ainsi obtenue est usinable pendant environ 2-3 minutes à +20 µ C.

Ne pas essayer en aucune façon de restaurer l'usinabilité en ajoutant l'ultérieur eau.

Domaines d'application

CEMENTO RAPIDO peut être utilisé pour poser de faux cadres et chevilles en bois et en métal, pour la fixation de gaines et de boîtes électriques, ainsi que des tuyauteries, sanitaires, charnières, crocs pour radiateurs. Vient également utilisé pour enduire et sceller canalisations en béton, fermeture des routes et pour limiter les petites pertes d'eau.


Données techniques

Couleur	grise
Poids spécifique	1200 kg/m ³ déter. en chute libre
Eau de mélange	env. 21%
Temps de préhension	5 minutes à + 20°C
Temps d'utilisation après malaxage	2-3 minutes à + 20°C
Chlorures	absent
Possibilité de chargement	après 3 heures environ.
Res. mecc. à compression	3 heures > 4 N/mm ²
	24 heures > 12 N/mm ²
	7 jours > 25 N/mm ²
	28 jours > 30 N/mm ²

Avertissements

Ne pas mélanger le CEMENTO RAPIDO avec d'autres substances et une fois le durcissement atteint, ne pas essayer de rétablir la viabilité du produit en ajoutant plus d'eau.

v. 12/2020



Numero Verde
800 350907

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

Grigolin
evoluzioni costruttive

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.