



FG 12 FIBER

Enduit de fond pour intérieur et extérieur



Description du produit

Prémélangé à sec à base d'inerte sélectionné, de liant hydraulique, de chaux hydratée, de fibres synthétiques en polypropylène et d'additifs spéciaux.

Fourniture et stockage

FG 12 Fibrato est fourni en vrac avec une installation à silo de 22 m³.

Domaines d'utilisation

FG 12 Fibrato peut être utilisé pour enduire en intérieur et extérieur sur des supports tels que briques, béton rugueux, blocs et grille de support d'enduit. Les structures en béton lisse doivent être préalablement crépies avec RG 12.

FG 12 Fibrato ne doit pas être appliqué sur des supports en plâtre, peints ou inconsistants et friables. Pour des supports particuliers, consulter notre bureau technique.

FG 12 FIBER

Préparation des supports et mode d'application

Les surfaces présentant des irrégularités supérieures à 2 cm doivent être préparées au moins 48 heures avant un remplissage avec FG 12 Fibrato, en évitant d'utiliser trop d'eau pendant le mélange, ce qui diminuerait les résistances mécaniques.

Pour l'application, procéder comme suit : après avoir placé des cornières, de préférence avec FG 12 Fibrato, et dosé l'eau de gâchage pour obtenir un mortier consistant et d'un aspect plastique, passer à l'application en travaillant à une distance de 15-20 cm environ de façon à obtenir une épaisseur de 1-2 cm par couche. Après quelques minutes, lisser à la règle surfaceuse en aluminium.

Le produit ainsi appliqué peut être «gratté» après 4 heures environ et est indiqué pour l'aménagement des angles et la finition successive au mortier fin, qui doit être effectuée dans les 24-48 heures qui suivent en fonction des conditions thermo-hygrométriques extérieures.

Si cela n'est pas possible, il est conseillé d'utiliser, avant la finition au mortier fin, un primaire du genre PRG 10 afin d'empêcher une déshydratation et le décollement de la finition par la suite.

Si la finition est de type revêtement plastique ou à épaisseur, FG 12 Fibrato doit être appliqué à raison de 2-3 mm, toujours "frais sur frais" pour être taloché ensuite.

Rubriques du cahier des charges

Les supports à enduire doivent être propres, stables, éventuellement humidifiés et avoir une surface homogène. Toute partie non cohérente ou instable doit être éliminée ou consolidée.

Les surfaces ainsi préparées peuvent être enduites à l'enduseuse vis-poumon avec l'enduit FG 12 Fibrato de marque Fornaci Calce Grigolin, prémélangé à sec à base d'inerte sélectionné, de liants hydrauliques et aériens, de fibres synthétiques et d'additifs spéciaux pour améliorer la consistance et l'adhérence, à raison de 14 kg/m² pour une épaisseur de 1 cm. L'épaisseur minimum d'application est de 1,5 cm.

Avertissements

Ne pas mélanger FG 12 Fibrato avec d'autres substances. Éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être protégé contre le gel et le séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser FG 12 Fibrato à une température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

FG 12 FIBER

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 998-1	performance
Poids spécifique	1450 kg/m ³ déter. en chute libre
Diamètre maximum	1,2 mm
Temps de travail sur briques	20 min
Retrait plastique	Abs. dans des cond. thermohygr. stand.
Eau de gâchage	21 % environ
Rendement théorique	14 kg/m ² pour une épaisseur de 1 cm
Épais. minimum d'application	1,5 cm
Rés. méc. à la flexion à 28 jours	1,5 N/mm ²
Rés. méc. à la compres. à 28 jours (cat. CS II)	2,7 N/mm ²
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	7
Adhérence sur les briques	0,3 N/mm ²
Type de fracture (FP)	B
Absorption d'eau	W0
Réaction au feu	classe A1
Conductibilité thermique λ	0,40 W/mK (valeur figurant dans le tableau)

v. 03/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.