

enduits

INTONACO PRATICO

Enduit fibré respirant allégé avec perlite



Description du produit

INTONACO PRATICO est un spécial plâtre léger, à base d'inerte sélectionné, liant hydraulique, chaux hydratée, fibres synthétiques, additifs spécifiques et perlite, utilisable pour les enduits respirants de surfaces internes et externes. INTONACO PRATICO fait partie intégrante du cycle d'application sistemaCASA de Fornaci Calce Grigolin.

Fourniture et stockage

INTONACO PRATICO est livré en sacs sur palettes avec extensible. Stocker dans un endroit frais, sec et non ventilé. Maintenir l'emballage intact. Utiliser avant la date d'expiration rapportée sur le sac.



Préparation des supports et modes d'application

Les surfaces présentant des irrégularités de plus de 2 cm doivent être préparées au moins 48 heures avant avec un remplissage du même INTONACO PRATICO, en évitant l'utilisation de trop d'eau dans phase de mélange qui conduirait à une diminution des résistances mécaniques. Pour l'application, opérer comme suit :

après avoir placé les pare-parements, de préférence avec le même INTONACO PRATICO, et réglé l'eau de pétrissage jusqu'à obtention d'un mortier important et à l'aspect plastique, on peut passer à l'application en distance d'environ 15-20 cm ainsi obtenir une épaisseur d'environ 1-2 cm par couche. Après quelques minutes procéder au nivellement par étamage en aluminium. Le produit ainsi appliqué, après environ 4 heures, peut être "gratté" et se prête à la aménagement des angles pour la finition suivante avec mortier STABILMIX de Fornaci Calce Grigolin, qui doit être effectuée dans les 24 à 48 heures suivant selon les conditions thermohygro-métriques extérieures.

Si cela n'est pas possible, l'utilisation est recommandée, avant l'exécution du mortier fin, d'un primer de type PRG 10 de Fornaci Calce Grigolin, dans le but d'empêcher la déshydratation et le décollement ultérieur de la finition elle-même. Si la finition est de type revêtement plastique ou à l'épaisseur, il doit être appliqué dans raison 2-3 mm, toujours "frais sur frais", le même INTONACO PRATICO et ensuite fracassé

Domaines d'application

INTONACO PRATICO peut être utilisé pour le plâtre intérieur et extérieur sur supports de type brique, béton rugueux, les blocs et le filet de plâtre.

Structures en béton lisse doivent être préventivement battues avec le plâtre serti RG 12 de Fornaci Calce Grigolin. INTONACO PRATICO ne doit pas être appliqué sur des supports en craie, vernis ou inconsistants et friables.

Pour les blocs d'isolation thermique est recommandé d'utiliser FG 99 de Fornaci Calce Grigolin.

Cahiers des charges

Les supports à enduire doivent être : propres, stables, éventuellement humidifiés et doivent présenter des surfaces homogènes. Chaque partie incohérente doit être enlevée ou consolidée. Les surfaces ainsi préparées peuvent être plâtrés par machine à plâtrer la vis pulmonaire avec le produit INTONACO PRATICO de Fornaci Calce Grigolin, prémélangé à sec à base de inerte sélectionné, liants hydrauliques, chaux hydrate, fibres synthétiques, additifs spécifiques et perlite, à raison de 13 kg/m² par épaisseur de 1 cm. L'épaisseur minimale d'application doit être de 1,5 cm.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 998-1

| | |
|---|---|
| Poids spécifique | 1375 kg/m ³ déter. en chute libre |
| Diamètre maximum | 1,2 mm |
| Temps de travail sur briques | 20 min |
| Retrait plastique | Abs. dans des cond. thermohygr. stand. |
| Eau de gâchage | 22 % environ |
| Rendement théorique | 13 kg/m ² pour une épaisseur de 1 cm |
| Épais. minimum d'application | 1,5 cm |
| Rés. mec. à la flexion à 28 jours | 1,4 N/mm ² |
| Rés. mec. à la compres. à 28 jours (cat. CS II) | 2,5 N/mm ² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau μ | 7 |
| Adhérence sur les briques | 0,3 N/mm ² |
| Type de fracture (FP) | A |
| Absorption d'eau | W0 |
| Réaction au feu | classe A1 |
| Conductibilité thermique λ | 0,38 W/mK (valeur figurant dans le tableau) |

Avertissements

Ne pas mélanger INTONACO PRATICO avec d'autres substances. Éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être protégé contre le gel et le séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser INTONACO PRATICO à une température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

v. 07/2020

Numero Verde
800 350907

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

Grigolin
evoluzioni costruttive

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.