



GRIGOKOLL® PROX



Adesivo bianco e grigio per la posa di rivestimenti ceramici assorbenti su supporti assorbenti.
GRIGOKOLL PROX è un prodotto tixotropico con ottima lavorabilità e Temps ouvert allungato, può essere utilizzato sia in interno che in esterno ed è indicato per applicazioni sia a parete che a plancher.
Type C1TE

Description du produit

GRIGOKOLL® PROX è un adesivo premiscelato secco composto da inerte selezionato, legante idraulico grigio o bianco e additivi specifici, classificabile secondo la norma UNI EN 12004:

Adesivo cementizio (C) normale (1), resistente allo scivolamento (T), con tempo prolungato (E).

Domaines d'application

GRIGOKOLL® PROX è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare piastrelle di ceramica, anche poco assorbenti, a plancher e a parete, su ogni Type di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore dell'edilizia. I supporti devono presentare una superficie planare e consistente, pulita e asciutta e non devono essere eccessivamente assorbenti.

Non utilizzare per posare direttamente su sottofondi in gesso o pareti in cartongesso, su superfici in calcestruzzo o cellulare espanso e su pavimenti riscaldanti.

Con l'aggiunta di GRIGOKOLL® MIX S2 le caratteristiche vengono migliorate fino a raggiungere la classe di deformabilità S2 secondo EN 12004, rendendo GRIGOKOLL® PROX idoneo alla posa di gres porcellanato.

GRIGOKOLL® PROX

Préparation des supports

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. Verificare sempre, prima della posa, le caratteristiche del supporto. Esse dovranno essere conformi alla norma UNI 11493.

Préparation du mélange

Preparare l'impasto aggiungendo a ogni sacco da 25 kg di GRIGOKOLL® PROX ca. 6,5-7 litri d'acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo, lavorabile per environ 8 ore.

Lasciare riposare l'impasto per 5 minuti, rimescolare e poi applicare.

Modes d'application

applicare normalmente con la spatola dentata nello spessore opportuno, in relazione alla Typologia di piastrella da posare. Non occorre bagnare le piastrelle prima della loro posa. Le piastrelle si applicano con un leggero movimento, a pressione, battendole accuratamente in modo che tutta la superficie delle stesse sia a perfetto contatto con il collante. L'eventuale registrazione delle piastrelle deve essere effettuata entro 60 minuti dalla posa.

Nel caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare in alcun caso la superficie ma rinfrescarla ripassandola con la spatola dentata. Per l'incollaggio di piastrelle all'esterno e per la posa di pavimenti levigati in opera, l'incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a "doppia spalmatura".

La posa dovrà sempre essere eseguita in conformità alla norma UNI 11493.

Fourniture et stockage

GRIGOKOLL® PROX viene fornito in sacchi su pallet con estensibile.

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.

Rubriques du cahier des charges

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici dovranno essere incollati con il superadesivo grigio-bianco in polvere per interni ed esterni GRIGOKOLL® PROX di Fornaci Calce Grigolin, a base di cemento grigio-bianco, sabbie selezionate, resine ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione, in ragione di 2,5-4 kg/m².

Le superfici di posa devono essere pulite e stabili; per la stesura sarà utilizzata una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione. Per l'incollaggio di piastrelle all'esterno e per la posa di pavimenti levigati in opera, l'incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a "doppia spalmatura", in ogni caso secondo quanto prescritto dalla norma UNI 11493.

Avertissements

Non mescolare GRIGOKOLL® PROX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare GRIGOKOLL® PROX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

GRIGOKOLL® PROX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES	RÉGLEMENTATION
Classification	C1TE	EN 12004
Eau de mélange (gris/blanc)	ca. 6,5-7 l/sacco	
Poids spécifique du mélange	1650 Kg/m ³	
Poids spécifique de la poudre déterminé en chute libre	1350 Kg/m ³	
Densité de l'adhésif durci	1500 kg/m ³	
Granulométrie	< 0,8 mm	
Couleurs disponibles	Gris / Blanc	
Consommation théorique	ca. 2,5-4 kg/m ²	
pH	> 12	
Temps d'utilisation après le mélange	ca. 5 h	
Température de service	Comprise entre -30°C et +90°C	
Temps ouvert	ca. 30 min	EN 1348
Temps de rattrapage	ca. 60 min	
Piétinabilité	24-36 h	
Temps de mise en service	ca. 14 gg	
Temps d'attente pour le jointoiement des joints	plancher 24-36 h revêtement 4-6 h	
Adhérence par traction initiale	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adhérence par traction après l'action de la chaleur	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adhérence par traction après les cycles de gel/dégel	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Rés. méc. à la flexion	> 5 N/mm ²	
Rés. méc. à la compression	> 12 N/mm ²	

v. 06/2022

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assurant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.