



# RASANTE BIANCOGESSO

## Finition plâtre extra blanc albâtre



### Description du produit

RASANTE BIANCOGESSO est un enduit de finition sec prémélangé à base de gypse, de chaux hydratée, d'agréats spéciaux de calcaire extra-blanc de haute pureté et d'additifs spécifiques.

RASANTE BIANCOGESSO fait partie intégrante du cycle d'application SistemaCASA de Fornaci Calce Grigolin.

### Fourniture et stockage

RASANTE BIANCOGESSO est fourni en sacs sur palettes avec un emballage étirable. Conserver dans un endroit frais, sec et non ventilé. Conservez l'emballage intact.

# RASANTE BIANCOGESSO

## Préparation des supports et mode d'application

Les surfaces doivent être coplanaires, uniformes et exemptes de poussière, d'huile et de graisse. Pour l'application, procéder comme suit : préparer le mélange en mesurant environ 50-60 litres d'eau pour 100 kg de produit sec. Remuer, en évitant de toute façon la formation de grumeaux qui nuiraient à l'application ultérieure, et laisser reposer pendant environ 15 minutes. Le mélange ainsi préparé peut être utilisé dans l'heure qui suit. Appliquer à l'aide d'une spatule métallique en deux passes ou plus, en croisant le sens d'application jusqu'à l'obtention d'une surface lisse sans joints ni chevauchements.

Si vous voulez renforcer l'effet miroir, réappliquez le produit durci avec une truelle métallique humidifiée à l'eau.

## Domaines d'utilisation

RASANTE BIANCOGESSO peut être utilisé comme enduit de lissage pour les surfaces enduites de plâtre ; il peut également être utilisé comme finition pour les enduits hydrauliques liés à la chaux bien durcis, à condition qu'ils soient exempts de poussière, d'efflorescences, d'huiles et de graisses.

RASANTE BIANCOGESSO ne doit pas être appliqué sur des supports peints ou incohérents et friables. Ne pas appliquer sur du béton ou du plâtre en cours de restauration, ni dans des pièces ou des zones à fort taux d'humidité ; dans tous les cas, éviter l'utilisation en extérieur.

## Rubriques du cahier des charges

L'enduit intérieur à finir doit être propre et toute partie libre ou instable doit être enlevée.

Sur le support ainsi préparé, appliquer l'enduit d'écramage plâtre-chaux RASANTE BIANCOGESSO de Fornaci Calce Grigolin, enduit sec pré-mélangé à base de granulats soigneusement sélectionnés, de liants aériens et d'additifs spécifiques pour améliorer la maniabilité et l'adhérence, à raison de 0,8-0,9 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

La finition doit être appliquée lorsque le produit a durci, en effectuant plusieurs passages à l'aide d'une truelle métallique, éventuellement humidifiée, jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse et miroir.

## Avertissements

Ne pas mélanger RASANTE BIANCOGESSO avec d'autres substances. Évitez les fortes variations de température pendant la phase de prise. Le produit doit être protégé du gel et du séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser RASANTE BIANCOGESSO à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Ne pas appliquer sur des supports incohérents ou peints. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des plâtres déshumidifiants. RASANTE BIANCOGESSO ne doit pas être recouvert de revêtements ou de peintures non respirants, car ils empêchent la carbonatation et l'éventuelle évaporation de l'humidité résiduelle du support.

# RASANTE BIANCOGESSO

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 998-1	performance
Poids spécifique	1.250 kg/m <sup>3</sup> déter. en chute libre
Diamètre maximum	< 0,1 mm
Retrait plastique	Abs. dans des cond. thermohygr. stand.
Eau de gâchage	50-60% environ
Rendement théorique	2-3 kg/m <sup>2</sup> pour une épaisseur de 3 mm
Épais. maximum d'application	3 mm
Rés. méc. à la flexion à 28 jours	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Rés. méc. à la compres. à 28 jours	2,8 N/mm <sup>2</sup>
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	8
Réaction au feu	classe A1
Conductibilité thermique $\lambda$	0,36 W/mK (valeur figurant dans le tableau)

v. 09/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.