




## BASEFORTE® REMAS

Agent de consolidation à base de silicates pour chapes en ciment.



### Description du produit

Stabilisateur/consolidant à action anti-poussière à base de silicates pour chapes en ciment. BASEFORTE® REMAS pénètre en profondeur et donne une grande résistance à la sous-couche, en augmentant la cohésion de la structure sur toute son épaisseur, y compris la surface.

### Domaines d'application

BASEFORTE® REMAS est particulièrement adapté pour:

- traitement de consolidation des sous-couches à base de ciment, donne une grande résistance mécanique
- excellent comme traitement anti-poussière
- à utiliser sur les chapes farinantes ou à faible teneur en liant

### Préparation des supports

L'application de BASEFORTE® REMAS doit être effectuée sur des supports secs, sans traces de graisse, d'huile, de peinture et de toute autre substance susceptible de limiter la bonne pénétration en profondeur du produit.

# BASEFORTE® REMAS

## Modes d'application

Le produit peut être utilisé tel quel ou dilué dans une proportion maximale de 1:1 pour augmenter la pénétration en profondeur dans la sous-couche.

BASEFORTE® REMAS doit être appliqué au pinceau ou au rouleau, éventuellement en plusieurs couches, jusqu'à absorption complète.

Éviter l'application de BASEFORTE® REMAS à saturation, car cela peut créer une surface très lisse, à faible absorption et difficile à recouvrir. Pour cette raison, veiller particulièrement à faire absorber le produit en évitant toute stagnation en surface.

Pour ce faire, il est conseillé d'effectuer un essai d'application sur site afin de tester l'absorption du support et d'identifier la bonne dilution.

Les éventuelles couches suivantes doivent être appliquées lorsque le produit est complètement sec.

Pose de parquet :

attendre plus de 48 heures et, quoi qu'il en soit, seulement lorsqu'un taux d'humidité inférieur à 2% est atteint dans la chape; en présence d'une installation de chauffage par le sol, l'humidité résiduelle doit être égale ou inférieure à 1,7% ; les deux valeurs doivent être vérifiées à l'aide d'un hygromètre au carbure (UNI 11371).

Vérifier également l'aptitude mécanique de la chape, en mesurant la résistance aux contraintes parallèles au plan de pose (UNI 10827).

Il est recommandé de nettoyer immédiatement les outils étant entrés en contact avec le produit.

## Fourniture et stockage

BASEFORTE® REMAS est fourni en emballages de 25 kg.

## Remarques supplémentaires

Ne pas utiliser BASEFORTE® REMAS sur:

- surfaces absorbantes ou mouillées
- chapes à base d'anhydride
- chapes auto-nivelantes en général
- surfaces à base de plâtre

Éviter tout contact avec les surfaces en verre, les marbres et les pierres naturelles en général.

## Avertissements

Conserver le produit dans son emballage original étiqueté. Irritant pour les yeux et la peau, utiliser des équipements de protection adaptés. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau.

Produit à usage professionnel uniquement. Utiliser le produit conformément aux instructions données dans cette fiche technique et sur l'étiquette. Éviter de fortes variations thermiques et les courants d'air pendant la phase de prise.

Le produit doit être protégé du gel. Il n'est pas recommandé d'utiliser BASEFORTE® REMAS à une température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas appliquer sur des supports gelés.

Il est également conseillé de consulter la fiche de sécurité du produit et de la mettre à la disposition des utilisateurs professionnels.

Pour tout complément d'information, contacter notre service technique.

# BASEFORTE® REMAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES
Aspect	Liquide dense
Poids spécifique	1,375 kg/l ± 0,005
pH	12,75 ± 0,5
Résidu sec	35%
Temps de recouvrabilité	24-48 h
Consommation	env. 400-1000 g/m <sup>2</sup> selon l'absorption du support

v. 06/2019

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.