

puramente indicativo in quanto l'utilizzatore

nell'impiego del

normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevar ll'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A.







Mortier fin haute qualité très facile à travailler

Description du produit

Prémélangé humide à base de sable naturel de fleuve tamisé et lavé et de chaux éteinte obtenue par extinction de chaux vive au moyen d'eau et maturation adaptée.

Fourniture et stockage

Stabilmix est fourni en sacs de polyéthylène dans des conteneurs en fer, des caisses en bois et des big-bags. Il peut être fourni en vrac dans des silos spéciaux équipés d'un système de transport à l'étage. Conserver l'emballage intact. Craint le gel

Domaines d'utilisation

Stabilmix peut être utilisé comme finition intérieure sur un enduit brut (par exemple, IG 14, IG 28, FG 12, etc.) neuf selon la technique "frais sur frais". Stabilmix ne doit pas être appliqué sur des supports peints ou inconsistants et friables.

Les surfaces de pose lisse doivent être exemptes de poussière, d'efflorescences, d'huiles et de graisses. Ne pas appliquer sur du béton et ne pas dépasser une épaisseur de 2 mm. Éviter toute utilisation sur des enduits ayant complètement vieilli. Pour une utilisation en extérieur, à condition d'être correctement protégé, il peut être rendu hydraulique en ajoutant 2-3 kg de liant par sac.



puramente indicativo in quanto prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali pl'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell nell'impiego del prodotto assumendosi la) di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevan si la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore i riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

STABILMIX

Préparation des supports et mode d'application

Les surfaces doivent être coplanaires, uniformes et humides. Avant l'application, éliminer les éventuelles poussières dues au "grattage" ou rabotage. Pour l'application, procéder comme suit : vérifier que le support est humide ou l'humidifier éventuellement ; appliquer avec une spatule métallique en deux ou plusieurs passes en croisant le sens d'application. Le matériau ainsi appliqué peut être fini à la taloche éponge ou éventuellement à la taloche mécanique, en l'humidifiant si nécessaire, jusqu'à obtenir une surface sans jointures ni chevauchements. Si l'application est effectuée sur des enduits ayant vieilli, mélanger avec PRG 10 dilué dans des proportions de 1:10 ou l'appliquer sur l'enduit de fond.

Rubriques du cahier des charges

Les enduits à finir doivent avoir une surface homogène et parfaitement plane. Les surfaces ainsi préparées peuvent être travaillées en finition civile fine avec Stabilmix de marque Fornaci Calce Grigolin, prémélangé humide à base de chaux éteinte et de sable naturel de fleuve lavé et tamisé, à raison de 2-3 kg/m².

Avertissements

Ne pas mélanger Stabilmix avec d'autres substances. Éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être protégé contre le gel et le séchage rapide (vent fort ou plein soleil). Il est conseillé de ne pas utiliser Stabilmix à une température inférieure + 5°C et supérieure à + 30°C.

Stabilmix ne doit pas être recouvert par des revêtements ou des peintures peu transpirants, car ils empêchent la carbonatation et l'éventuelle évaporation de l'humidité résiduelle de la sous-couche, ce qui provoque par la suite des décollements ou des boursouflures de la finition. Il est toujours préférable d'appliquer les revêtements muraux, les stucs décoratifs et toutes les finitions présentant des résistances mécaniques supérieures à celles du mortier fin directement sur l'enduit de fond. Il doit être appliqué sur un enduit n'ayant pas été posé depuis plus de 48 heures pour éviter une déshydratation rapide du mortier fin.



I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riseva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

STABILMIX

Technical data according to UNI EN 998-1 Standard	performance
Diamètre maximum	< 0,6 mm
Retrait plastique	Abs. dans des cond. thermohygr. stand.
Rendement théorique	2-3 kg/m²
Épais. maximum d'application	2 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5
Absorption d'eau	W0
Réaction au feu	classe A1
Conductibilité thermique λ	0,45 W/mK (valeur figurant dans le tableau)

v. 03/2021

