



arteMURI® UNO MATT



Finition mate profonde lavable à très haute couverture

Description du produit et domaine d'utilisation

Hydropeinture murale intérieure à effet mat profond non réfléchissant à très haute couverture et pouvoir masquant, avec un haut point blanc et lavable, exempt de solvants, formaldéhyde et avec des niveaux très bas de VOC (Directive 2004/42/CE). Particulièrement indiquée pour les surfaces difficiles comme les plaques de plâtre et les rasages en plâtre, elle peut également être utilisée pour les supports muraux où il est nécessaire une finition de haute qualité et obtenir une bonne couverture déjà avec une seule main.

UNO MATT peut être peint avec le système de teinturemètre arteMURI

Avantages

- point blanc élevé
- couverture élevée déjà avec une seule main
- haute lavabilité
- Excellente résistance à l'abrasion par voie humide
- Effet mat profond
- Séchage rapide pour une peinture rapide

UNO MATT

Entrées de cahiers des charges

Les surfaces murales, telles que les enduits à base de ciment-liant hydraulique, prémélangés et traditionnels, finis à civil et non, les conglomerats en béton et les supports en plâtre en différents genres, peuvent être finies avec la finition à haute couverture, pour intérieur, UNO MATT de Fornaci Calce Grigolin. La consommation minimale pour ce produit est de 0,20 l/m² en deux couches

Consommation et emballage

UNO MATT est fourni en emballages de 0,75 l, 5 l et 14 l. La consommation minimale pour ce produit est de 0,20 l/m² à deux mains.

Règles de conservation

Craint le gel. Conserver à température comprise entre +5° C et +30° C dans les conteneurs originaux scellés. Dans ces conditions, la durée de conservation du produit est d'au moins un an.

Préparation du support

Les supports neufs et/ou les éventuelles restaurations (pièces) doivent être assaisonnés au moins 4 semaines, propres et secs. Les vieux supports doivent être consistants, exempts d'efflorescences salines et de parties peu adhérentes, soigneusement nettoyées selon la nature et l'intensité de la saleté déposée sur les surfaces à traiter. Pour lisser et stuquer des imperfections telles que des trous, des fissures ou des chevillures, il faut d'abord intervenir avec un produit approprié ou un mortier de restauration. Nettoyer les moisissures ou les algues présentes avec le nettoyeur SEI KO et désinfecter ensuite la surface avec le assainisseur SEI OK.

Sur les surfaces déjà peintes, s'assurer des conditions du film : broser et/ou racler les films en phase de détachement, enlever complètement des couches élevées de peintures non adhérentes.

Traitement du support

Nouveau plâtre/plâtre/placoplâtre : appliquer directement.

Plâtres/Plâtre/Plaques de plâtre peints avec des tempes : appliquer une main de ONE MICRO.

Plâtres/Plâtre/Plaques de plâtre teintés avec lavables : appliquer directement.

Ciment/béton/fibrociment : appliquer une couche de ONE MICRO.

Préparation du produit

Pour les applications au pinceau, diluer le produit avec 15% en volume d'eau pour la première couche, avec 10% en volume pour la deuxième couche; pour les applications au rouleau, diluer le produit avec 3-5% en volume d'eau. Dans les deux cas, bien mélanger

Application

Appliquer une couche en prenant soin de distribuer le produit uniformément sur la surface. Après environ 2-4 heures, vous pouvez procéder à l'application de la deuxième couche de finition

UNO MATT

Avertissements importants

Ne pas appliquer avec une température ambiante et/ou un support inférieur à +5° C ou supérieur à +35° C et avec une humidité relative supérieure à 75 %. Éviter l'application en présence de condensation superficielle, sous l'action directe du soleil ou du vent fort. Laver immédiatement les outils et le matériel à l'eau après utilisation

Consignes de sécurité

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage de danger conformément à la législation en vigueur. Utiliser les produits conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après utilisation, ne pas disperser les récipients dans l'environnement. Laisser bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

UNO MATT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PRESTATIONS
Type de liant	copolymères en dispersion aqueuse
Aspect	en pâte/pigmenté
Poids spécifique (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1540 ± 20 g/l
Viscosité Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	9000 ± 2.000 cP
Perméabilité à la vapeur d'eau et classification (UNI EN ISO 7783-2)	V = 290 g/m ² 24h Classe I (perméabilité élevée)
Épaisseur de la couche d'air équivalente (UNI EN ISO 7783-2)	Sd = 0,072 m
Résistance au lavage et classification (UNI 10560)	>7.000 cycles, Très résistant
Résistance au frottement humide et aptitude au nettoyage (UNI EN ISO 11998:2006)	Ldft = 11.88 CLASSE 2
Pouvoir couvrant (UNI EN ISO 6504-3:2007)	Pouvoir couvrant à une main : CLASSE 2 Pouvoir couvrant à deux mains : CLASSE 1
Degré de brillance (UNI EN ISO 2813)	G a 85° < 1, opaque profond
Teneur en COV (DIR. 2004/42/CE)	Peintures mates pour murs et plafonds intérieurs. Valeurs limites UE par sous-catégorie a, type BA 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Application	pinceau, rouleau, pulvérisation ou pistolet airless
Consommation théorique	env. 150 g/m ² par couche (0,10 l/m ²) au rouleau/ pinceau env. 550 g/m ² par couche (0,44 l/m ²) au pulvérisation/pistolet
Rendement théorique	5,5-6,5 m ² /l en deux couches au rouleau/pinceau 3 m ² /l au pulvérisation/pistolet airless
Recouvrable après	2 - 4 heures

v. 03/2022