

podne deke lagane

CC 33

Olakšana podna deka na cementnoj bazi



Opis proizvoda

Olakšana podna deka CC 33 od Fornaci Calce Grigolin je lagani cementni konglomerat, sastavljen od hidrauličnog veziva, laganog agregata i specifičnog aditiva (koloidalnog pjena).

Isporuka i skladištenje

Olakšana podna deka CC 33 biva isporučena izravno na gradilište pomoću pokretnog, potpuno autonomne mješalice, opskrbljene vlastitom elektrogenom skupinom. Omogućuje smanjenje disperzije polistirola i proizvodnje otpada (polietilenskih vreća) u prostor, kao i djelovanje u bilo kakvoj situaciji na gradilištu.

Priprema i upotreba

Olakšana podna deka se izravno postavlja na pokrov u cilju stvaranja podloge za naredno postavljanje tradicionalnih ili samonivelirajućih podnih deka. Proizvod izmiješan u pokretnim stanicama za miješanje na automatski način, ispušta se izravno na točku polaganja do oblikovanja deke debljine ne manje od 5 cm.

Polja upotrebe

Olakšana podna deka CC 33 ima znatna područja primjene, koja se kreću od postavljanja kosih površina na krovovime i terasama, saniranja pokrova od profiliranog lima, izoliranja prostora pod krovom, do ispunje iskopa, temelja, kanalica i t. d. Naročito je pogodan za realizaciju površina pogodnih za kasnije postavljanje sustava podnog grijanja, budući da omogućava postizanje izvrsnu

ravninu izvedenih lijevanja i maksimalnu homogenost proizvoda. Nadalje, pogodan je za podlogu javnih i industrijskih podova.

Stavke popisa radova

Podloge će biti realizirane olakšanom podnom dekom na cementnoj bazi CC 33 od Fornaci Calce Grigolin, doziranom u redu količine od 250-330 kg/m³ cementa tipa II- A/LL 32.5 R. Materijal će imati otpornost na tlak 28. dana od 0,5-0,9 N/mm² i bit će proizведен automatskom opremom opskrbljivenom kompjutorskim sustavom regulacije smjese i stalne proizvodnje, te ispuštanjem oblikovanja deka s najmanjom debljinom sloja od 5 cm. Moguća je nadalje realizacija olakšanih podloga s nagibom do 2%.

Tehnički podaci

Doziranje cementa	300 kg/m ³
Doziranje sintetičkog pjena	oko 1,6 litara
Doziranje pjene	747 litri oko (gustoća 50/60 g/l)
Doziranje mljevenog polistirola (recikliranog)	NO
Voda	150 litri
Specifična težina na vlažno	522 kg/m ³
Specifična težina na suho	480 kg/m ³ oko (varia in funzione delle condizioni di maturazione)
Otpornost na tlak 28. dana	min 0,85 N/mm ²
Upijanje 60% U.R.	NE
Termička provodljivost	0,099 W/mK
Paropropusnost	6
Otpornost na vatru	nezapaljivo

Savjeti

Evitare la posa del sottofondo a temperature inferiori a +5°C e superiori a 30°C. Attendere l'asciugatura del sottofondo prima della successiva posa del massetto. Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo. Predisporre una barriera vapore prima della posa del sottofondo nel caso in cui il piano sottostante sia abitato o il solaio sia in legno. Per ulteriori info contattare il nostro servizio.

