


# grigo<sup>therm</sup>

## izolirajući paneli

# GRIGOWOOD

Izolirajući panel od drvenih vlakana za termo-akustičke izolacije



### Opis proizvoda

Izolirajući panel od drvenih vlakana proizведен od otpada četinjača, CE certificiran prema normi UNI EN 13171 opskrbljen različitom gustoćom u unutrašnjosti te obrub muško-žensko na 4 strane.

### Isporuka i skladištenje

Paneli od drvenih vlakana GRIGOWOOD se isporučuju u paketima na paleti omotanoj prozirnom plastikom s logotipom Fornaci Calce Grigolin. Skladištiti na svježem, suhom mjestu, zaštićenom od izravnog sunčevog svjetla. Održavati ambalažu cjelovitim.

### Priprema podloga i način primjene

Za načine primjene zatražite naš priručnik za primjenu.

### Područja primjene

Panel od drvenih vlakana GRIGOWOOD pogodan je za radeve akustičke i termičke izolacije sustavom pokrivača, bilo u novogradnjama, kao i u saniranjima postojećih zgrada, te proizlazi idealnim za bio-arkitektonске primjene i drvene konstrukcije.

### Stavke popisa radova

Termo-akustička izolacija sustavom pokrivača sačinjena panelima od drvenih vlakana tipa GRIGOWOOD, sukladnih normi UNI EN 13171 s oznakom CE. Panel ima termičku provodljivost od 0,044 W/mK, vatrootpornost prema Euroklasi E, otpornost na tlak  $> 20$  kPa, otpornost na širenje pare  $\mu < 5$ .

1. Izolirajući paneli će se postaviti putem početnog profila odvojenog od tla koji će imati funkciju poravnavanja i održavanja panela uz podlogu. Dobro je pravilo za dio uz pod ("cokl") obložiti panele u visini od 30 cm vodo-nepropusnim sredstvom tipa Galileo Grigoflex-om od Fornaci Calce Grigolin. Provjeriti da su zidovi mehanički otporni, čisti i bez prljavštine, ulja ili sredstava za odvijanje oplate. Provjeriti da su donji slojevi obloga dobro prijanjujući, pa ako nisu, odstraniti degradirane i/ili ljušteće slojeve četkanjem i nanijeti na suhu i čistu površinu vezivni osnovni sloj tipa

PRG 101 iz linije arteMURI te sačekati 24 sata prije lijepanja izolirajućih panela.

2. Paneli će se lijepiti na podlogu s nepodudarajućim vertikalnim rubovima (u cik-cak poretku), savršeno priljubljeni i vodoravni, lijepilom tipa AG 14 Polyflex/AC 16 Uniras/AC 20 Unilight od Fornaci Calce Grigolin.

3. Nakon približno 24 sata od postavljanja panela može se nastaviti s pričvršćivanjem 6 termoizolirajućih čavala s certifikatima ETA po m<sup>2</sup>, tipa Grigofix NTK U/STR U/NT U/ST U od Fornaci Calce Grigolin.

4. Na izolirajuće panele biti će nanesen, nakon najmanje 72 sata od postavljanja, jedan sloj gleta izveden lijepilom tipa AG 14 Polyflex/AC 16 Uniras/AC 20 od Fornaci Calce Grigolin. U glet će se uroniti alkalno otporna mreža od staklenih vlakana, težine 160 gr/m<sup>2</sup> oka 4 x 4 mm, bočno preklopjena za najmanje 10 cm. Predviđeni bočne trake od mreže i u kutevima svih otvora radi izbjegavanja mogućih otvora. Bridovi će biti zaštićeni odnosnim štitnicima bridova od PVC-a s već montiranom mrežom različitih veličina. Glet će morati imati debljinu od najmanje 4 mm i odstajalost od oko 14 dana.

5. Završni sloj će se izraditi od siloksanične obloge, prva ruka za pripremu osnove će biti tipa PRIMER UNI-KO GM ili siloksanična osnova F2 COPRENTE, te siloksanična lagana žbuka, tipa XIL2 INTO, preporučene granulacije od 1,5 mm ili lagana žbuka DUE SI, uvijek iz linije arteMURI od Fornaci Calce Grigolin, nanesenom nakon 24 sata od nanašanja osnove. Nanesti lagani žbuk lopacom od inoxa te je doraditi plastičnom gladilicom ili spužvom.

Alternativno, koristiti akrilni pokrivač tipa ONE COAT uz osnovu PRIMER UNI-KO GM ili osnovom PRIMO, ili silikatnu lagana žbuku tipa SIL4 INTO s osnovom PRIMER UNI-KO GM, ili osnovom COPRISIL 4, uvijek iz linije arteMURI.

Izbjegavati uporabu tamnih boja s indeksom luminositeta  $Y < 25$ .

### Tehnički podaci

Dimenzije	1300 x 790 mm
Raspoloživa debljina	60-80-100 mm
Gustoća	190 kg/m <sup>3</sup>
Termička provodljivost 10° C (λ)	0,044 W/mK
Otpornost na tlak s elastičnom deformacijom od 10%	≥70 kPa
Paropropusnost	$\mu < 5$
Reakcija na vatru	Euroklasa E
Specifična toplina	2100 J/Kg°K
Stabilnost dimenzija	Izvrsna
Starenje stabilnost	Neograničeno

### Upozorenja

Savjetuje se ne koristiti proizvod u kontaktu s izvorima topline pri temperaturama višim od +80°C. Eventualno izlaganje može izmijeniti fizičko-tehnička svojstva panela.

Iznesenici podaci se odnose na ispitivanja. Kontrole kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima, rezultati i značajni promjentima svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da kontrola provjeriti opravdanost upotrebe proizvoda preuzimajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridžava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve napade.