

## veziva

# GRASSELLO DI CALCE

Dobiveno gašenjem živog vapna u vodi



### Opis proizvoda

GRASSELLO DI CALCE dobiva se gašenjem živog vapna u vodi i pogodnim zrenjem, bez dodavanja nikakvih kemijskih aditiva.

### Isporuka i skladištenje

GRASSELLO DI CALCE se isporučuje u polietilenskim vrećama, u željeznim kantama ili drvenim sanducima. Za osobite uporabe može biti isporučeno rasuto, u autocisternama ili posebnim silosima. Osjetljivo na mraz. Održavati pakovanje čitavim.

### Polja primjene

GRASSELLO DI CALCE se može rabiti kao glatka dorada interijera na finoj novoj žbuki, tehnikom "svježe na svježe" (unutar 24 sata). Nalazi primjenu kao zračno vezivo za spravljanje tradicional-

nih maltera i rabi se, onakvo kakvo je ili razrijeđeno, u ekologiji, kao korektor kiselosti i kao pomoćno sredstvo za filtriranje.

### Tehnički podaci po normi UNI EN 459-1

Klasifikacija	CL 80-S
Naziv	CaO + MgO $\geq$ 80%

### Upozorenja

Izbegavati velike termičke skokove u fazi prijanjanja. Čuvati proizvod od smrzavanja i brzog sušenja (vjetra ili direktnog sunca). Savjetuje se ne koristiti GRASSELLO DI CALCE pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C.

GRASSELLO DI CALCE nesmiye biti pokriveno slabo paropropusnim oblogama ili bojama, budući da sprečavaju karbonatizaciju i eventualno isparavanje zaostale vlage u podlozi, uzrokujući tako odljepljivanja ili mjehure. Mora se nanašati na podlogu koja nije bila postavljena pred više od 48 sati, radi izbjegavanja brze dehidracije samog GRASSELLO DI CALCE.

