

MGK 40

Vodo-odbojni malter za zidanje
klasa M5



Opis proizvoda

Usuho spravljena mješavina na bazi odabranog punila, hidriranog vapna, hidrauličnog veziva, najboljeg hidrauličnog vapna, specifičnih dodataka i vodo-odbojnog agensa.

Isporuka i skladištenje

MGK 40 se isporučuje rasuto sa silospostrojenjem od 22 m³.

Priprema podloga i način primjene

Podloge za postavljanje moraju biti slobodne od prašine, izbjivanja, ulja, masnoća. Pri visokim temepraturama sajetuje se dobro namočiti opeku prije postavljanja. Za nanašanje djelovati kako slijedi: podesiti fluksimetar mješalice do postizanja optimalnog sadržaja; pobrinuti se za postavljanje nakon što su se namjestile ravnine i viskovi, vodeći brigu o ispravnom polaganju svakog pojedinog elementa.

Područja primjene

MG 40 je malter za zidanje koji nalazi primjenu u svim tipovima zidanja, vanjskog i unutarnjeg. Zbog visoke mehaničke otpornosti pogodan je i za nosive zidove. Na zahtjev, na raspolaganju je i s klasom otpornosti M10

Stavke popisa radova

Elementi korišteni za podizanje pregrada, bilo unutarnjih kao i vanjskih tipa ukrasne opeke, cementnih blokova i t.d. moraju biti pažljivo namazani malterom tipa MGK 40 (klasa M5 ili M10) od Fornaci Calce Grigolin, suhe mješavine na bazi vapnenasto-silicijskog punila, zračnih i hidrauličnih veziva, posebnih dodataka za poboljšati obradivost i prijanje te vodo-odbojnog agensa za poboljšanje vodo-odbojnosti.

Izneseni podaci se odnose na ispitivanja. Kontrole kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultati i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da korisnik mora provjeriti opravdanost upotrebe proizvoda preuzimajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridžava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve napade.

Tehnički podaci prema normi UNI EN 998-2

Specifična težina	1600 kg/m ³ utvrđena u slobod. padu
Najveći promjer	3 mm
Vrijeme primjene	2 h
Voda za miješanje	oko 15%
Higrometrijsko povlačenje	0,45 mm/m
Najmanja debljina nanašanja	0,5 cm
Sadržaj klorida	< 0,01%
Otpornost na početni rez	0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)
Meh. otpornost na savijanje 28. dana	> 3 N/mm ²
Meh. otpornost na tlak 28. dana (kat. M5)	> 7 N/mm ²
Reakcija na vatrnu	klasa A1
Paropropusnost μ	15/35 (tablična vrijednost)
Termička provodljivost λ	0,82 W/mK (tablična vrijednost)

Upozorenja

Ne miješati MGK 40 s drugim tvarima. Izbjegavati velike termičke skokove u fazi vezivanja. Proizvod treba zaštiti od mraza i brzog sušenja. Savjetuje se ne koristiti MGK 40 pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C. Dobro namočiti podloge prije nanašanja. Ne primjenjivati na zamrznutim podlogama.

