

UNO FILL

Završno zapunjujuće antivegetativno sredstvo za vanjsku uporabu



Opis proizvoda i područja primjene

UNO FILL je kvarcna hidro-boja, superperiva, na bazi akriličkih kopolimera u vodenoj disperziji, obojenih pigmentima, otpornih na svjetlost i UV zrake, te silicijskih punila odabrane granulacije. Proizvod je otporan na alkale, na atmosferske agense, na trljanje i pranje te posjeduje nisku otpornost na prljavštinu. Osim toga, lako je primjenjiv i posjeduje visoku moć ispunjavanja što daje podlozi dobru vodo-odbojnost i ujedno dobru paropropusnost. Proizvod sadrži specijalnu smjesu aktivnih tvari širokog spektra djelovanja što omogućava oblikovanje suhog filma koji štiti tretiranu podlogu od razmnožavanja i razvoja plijesni, gljivica i algi.

UNO FILL je pogodan za primjenu na vanjskim površinama, kako na novim zgradama, tako i za radove na urbanom obnavljanju, na žbukama na bazi

vapna-hidrauličnog veziva, u mješavini i tradicionalnih, završno doradenih, te na betonskim konglomeratima.

UNO FILL je obojiv sustavom miješanja boja arteMURI.

Prednosti

visoka otpornost na trljanje i pranje
visoka otpornost na atmosferske agense i UV zrake
odlična vodo-odbojnost
odlično pokrivanje
zaštita od algi
veliki izbor boja

Stavke popisa radova

Vanjske zidne površine, poput žbuka na bazi vapna-hidrauličnog veziva, prethodno već spravljene i tradicionalne, gletovanja, izolacijski sustavi obloga presvučenih laganom žbukom i betonski konglomerati raznih vrsta, mogu se tretirati sa završnom zapunjujućom akrilnom bojom s visokim pokrivanjem i otpornošću na pranje UNO FILL od Fornaci Calce Grigolin, proizvodom na bazi akriličnih kopolimera u vodenoj disperziji, pigmentata otpornih na svjetlost i punila izabrane granulacije. Minimalan utrošak proizvoda je 0,22 l/m² za dvije ruke.

Utrošak i pakiranje

UNO FILL se isporučuje u pakiranjima od 15 l. Minimalan utrošak proizvoda je 0,22 l/m² za dvije ruke.

Pravila o čuvanju

Čuvati na temperaturi između +5°C i +40°C u originalnom pakiranju. U takvim uvjetima skladištenja trajanje proizvoda je najmanje godinu dana. Nesmije se smrzavati.

Priprema podloge

Nove zidne površine moraju biti odležane, suhe, bez prašine i labavih djelova. Za niveliranje i popravak neravnina poput rupa, nabora ili pukotina, intervenirati s odgovarajućim malterom za popravke. Na već obojenim površinama provjeriti stanje filma i ukloniti dotrajale boje, one u više slojeva i one što više ne naliežu dobro. Očistiti prisutnu plijesan ili alge deterdžentom SEI KO i zaštitno premazati površinu sanirajućim sredstvom SEI OK. Još uvijek moguće prisutne nepravilnosti moraju se popraviti. U slučaju već obojenih zidnih površina tamnom bojom koja se teško pokriva, ili ako se radi o nejednakoj podlozi, savjetuje se jedan pred-tretman strukturalnom bojom UNI-KA srednje granulacije od 0,3 mm. Izvršiti osim

Uporabna svojstva

| | |
|---|---|
| Tip veziva | akrilični kopolimeri |
| Izgled | u pasti / grubi / pigmentirani |
| Specifična težina (ISO 2811 pri 23°C) | 1.550 ± 30 g/l |
| Viskozitet | 22.000 ± 3.000 cP |
| Nanašanje | kist, valjak |
| Teoretski utrošak | oko 170 g/m ² po ruci (0,11 l/m ²) |
| Teoretski učinak | 4,5 m ² /l za dvije ruke |
| Sadržaj VOC (volatile organic compounds) (SMJ. 2004/42/EZ) | Boja za vanjske zidove s mineralnom podlogom - kat. A Granične vrijednosti EU za pod-kategoriju tipa BA 40 g/l (2010) Ovaj proizvod sadrži najviše 40 g/l VOC-a |
| Daljnje bojenje | nakon 8 sati |
| Klasifikacija otpornosti na pranje (UNI 10560) | > 10.000 ciklusa, visoko otporan na trljanje |
| Pogodan za zaštitu pročelja, obzirom da poštuje teoriju KUENZLE (DIN 18550) | W < 0,5 kg/m ² *h ^{0,5} e Sd < 2 m |
| Paropusnost (UNI EN ISO 7783-2) | Klasa II (srednja), Sd sadržan između 0,14 i 1,4 m |
| Vodopropusnost (UNI EN 1062-3) | Klasa I (niska), w < 0,1 kg/m ² *h ^{0,5} |



Nastavlja se na slijedećoj stranici

arteMURI 1 akrilici

UNO FILL

toga uvijek procjenu stanja podloge kako bi se upotrijebila adekvatna priprema osnovama iz klase akrilika, tipa UNO FIX, PRIMO, ili ONE MICRO, ili specijalnim osnovama uz otapalo PRG SL T ili PRG SL P.

Priprema proizvoda

Razrijediti proizvod s 30% vode za prvu ruku u slučaju primjene s kistom, s 25% vode za drugu ruku; za primjenu valjkom, razrijediti s maksimalno 15% vode. U oba slučaja sve dobro promješati.

Nanašanje

Nanositi prvi sloj pazeći na jednakomjerno raspoređivanje po čitavoj površini. Nakon cca 8 sati započeti s nanašanjem drugog sloja pazeći na ukriženost prijelaza pri nanašanju.

Važna upozorenja

Ne nanašati na temperaturi ambijenta ili podloge nižoj od +5C ili višoj od +35°C i izbjegavati nanašanje pod izravnim djelovanjem suncu ili jakog vjetra. Nakon nanašanja, vanjske površine moraju biti zaštićene od kiše do potpunog sušenja (u prosjeku 48 sati). Preuzeti potreban Materijal potreban za obradu preuzimati cijeli iz iste partije proizvoda. U slučaju uporabe proizvoda različitih partija preporučljivo je međusobno ih premješati u svrhu izbjegavanja malih razlika u tonu. Apsolutno izbjegavati primjenu različitih lotova (isporuka) partija na istoj površini i završiti obradu pojedinog zida jednom te istom partijom, da bi se potom nastavilo bojenje drugom partijom tamo gdje se zidovi spajaju u brid. Prijanjanje proizvoda na podlogu nije garantirano kada se primjenjuje na površinama koje su rasvjetlane solju ili su podvrgnute vlazi, što iziskuje preventivnu zaštitnu intervenciju na zidu. Odmah nakon upotrebe oprati korišteni alat vodom. Koristiti proizvod prema važećim normama za higijenu i sigurnost. Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u prostor. Pustiti da se ostaci dobro sasuše i tretirati ih kao specijalni otpad. Za dodatne informacije konzultirati sigurnosni karton.

Izneseni podaci: se odnose na ispitivanja Kontrola kvalitete u normalnim uvjetima. Praktična upotreba u terenskim uvjetima ovisno o uvjetima, rezultira i značajnim promjenama svojstva, stoga informacije iznesene u tablici imaju čisto informativnu vrijednost, s obzirom da korisnik mora provjeriti opravdanost upotrebe proizvoda preuzimajući odgovornost na sebe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. pridržava pravo promjene tehničkih svojstava bilo koje vrste bez ikakve najave.