



GRIGOKOLL® PLUX



Bijelo i sivo ljepilo za polaganje upojnih obloga na upojne podlage.

GRIGOKOLL PLUX može se koristiti kako u unutarnjem tako i na vanjskom prostoru, za nanošenje na zidove ili podove.

TIP C1

Opis proizvoda

GRIGOKOLL® PLUX je prethodno izmiješano suho ljepilo koje se sastoji od odabrane inertne tvari, hidrauličnog sivog ili bijelog veziva i specifičnih aditiva, koje je moguće klasificirati prema normi UNI EN 12004: Normalno (1) cementno ljepilo (C).

Področja primjene

GRIGOKOLL® PLUX je prethodno izmiješano ljepilo koje se koristi za lijepljenje keramičkih podnih ili zidnih pločica, na svaku vrstu podlage i cementne žbuke koja se obično upotrebljava u građevinskom sektoru. Površina podloga mora biti ravna i ujednačena, čista i suha i ne smije biti prekomjerno upojna.

Ne koristiti za izravno polaganje na podlove od kartona ili pregradnih zidova od gipskartona, na betonske površine ili celularnu ekspandiranu pjenu te na grijane podove.

S dodatkom sredstva GRIGOKOLL® MIX S2 karakteristike se poboljšavaju sve dok se ne postigne razred deformabilnosti S2 u skladu s normom EN 12004, čime GRIGOKOLL® PLUX postaje prikladan za polaganje materijala gres porcellanato.

GRIGOKOLL® PLUX

Priprema podloga

Na površini za polaganje ne smije biti prašine i prljavštine. Eventualno prisutni tragovi masti, voska itd. moraju se prethodno odstraniti, kao i eventualno prisutni dijelovi koji se mrve u prah ili koje je moguće izvaditi. Uvijek prije polaganja provjerite karakteristike podloge. One moraju biti usklađene s normom UNI 11493

Priprema smjesa

Smjesu pripremite dodajući svakoj vreći od 25 kg sredstva GRIGOKOLL® PLUX približno 6,5-7 litara čiste vode, a zatim je miješajte rukom ili mehaničkom miješalicom sve dok ne dobijete homogenu smjesu, s njom je moguće raditi približno 5 sati.

Pustite smjesu da odstoji 5 minuta, ponovno je promiješajte, a zatim nanesite.

Način primjene

Nanесите је на уobičajен начин помоћу назубљене лопатице у слоју одговарајуће дебљине оvisno o vrsti pločice koja se postavlja. Pločice nije потребно moći prije njihovog polaganja.

Pločice se postavljaju blagim pokretom, uz pritiskanje, preciznim lupkanjem po njima tako da cijelom površinom budu u savršenom kontaktu s ljepilom. Eventualno fino namještanje pločica mora se izvršiti u roku od 60 minuta od polaganja.

U slučaju stvaranja površinskog filma na ljepili, ni u kojem slučaju nemojte moći površinu nego je osvježite prešavši po njoj nazubljenom lopaticom.

Za lijepljenje pločica u vanjskom prostoru i za polaganje brušenih podova, lijepljenje se mora provesti uz primjenu sustava „dvostruko premazivanje“.

Polaganje će se uvijek morati provesti u skladu s normom UNI 11493.

Isporuka i skladištenje

GRIGOKOLL® PLUX isporučuje se u vrećama na paletama omotanim rastezljivom folijom.

Čuvati na hladnom i suhom mjestu koje se ne provjetrava. Očuvajte cjelovitost ambalaže.

Proizvod upotrijebiti do datuma isteka koji se nalazi na vreći.

Specifikacije

Keramičke pločice i podne obloge moraju se lijepiti sivo-bijelim fleksibilnim ljepilom u prahu za unutarnje i vanjske prostore GRIGOKOLL® PLUX tvrtke Fornaci Calce Grigolin, na osnovi hidrauličnog sivo-bijelog veziva, biranih pijesaka i specifičnih aditiva za poboljšanje obrade i prionjivosti ljepila, u količini od 2,5-4 kg/m².

Površine za polaganje moraju biti čiste i stabilne; za nanošenje je potrebno koristiti nazubljenu lopaticu vodeći računa o tome da se poštuju ili stvaraju deformacijski spojevi. Za lijepljenje pločica u vanjskom prostoru i polaganje brušenih podova, lijepljenje se mora provesti uz primjenu sustava „dvostruko premazivanje“, u svakom slučaju kako propisuje norma UNI 11493.

Upozorenja

Sredstvo GRIGOKOLL® PLUX ne miješati s ostalim tvarima. Izbjegavajte nagle promjene temperature u fazi primanja; proizvod je potrebno zaštititi od smrzavanja i od brzog isušivanja. Savjetuje se da GRIGOKOLL® PLUX ne koristite na temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C.

Podne obloge postavljene uz primjenu sredstva GRIGOKOLL® PLUX ne smiju se izlagati oborinskim vodama ili kiši 24 sata i moraju biti zaštićene od smrzavanja najmanje 5/7 dana nakon polaganja.

GRIGOKOLL® PLUX

TEHNIČKI PODACI	RADNA SVOJSTVA	NORMA
Klasifikacija	C1	EN 12004
Voda u smjesi (siva/bijela)	pribl. 6,5-7 l/vreća	
Specifična težina smjese	1650 Kg/m ³	
Specifična težina praha utvrđena u slobodnom padu	1350 Kg/m ³	
Gustoća stvrdnutog proizvoda	1500 kg/m ³	
Granulometrija	< 0,8 mm	
Teorijska potrošnja	pribl. 2,5-4 kg/m ²	
pH	> 12	
Vrijeme primjene nakon pripreme smjese	pribl. 5 h	
Radna temperatura	u opsegu između -30°C i +90°C	
Otvoreno vrijeme	pribl. 20 min	EN 1348
Vrijeme korekcije	pribl. 60 min	
Prohodnost	24 h	
Vrijeme potpunog opterećenja	pribl. 14 dana	
Izrada fuga	pod 24-36 h obloga 4-6 h	
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Prionjivost nakon uranjanja u vodu	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Prionjivost nakon djelovanja topline	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Prionjivost nakon djelovanja ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Mehanička otpornost na savijanje	> 5 N/mm ²	
Mehanička otpornost na tlačenje	> 12 N/mm ²	
Dostupne boje	bijela / siva	

v. 11/2022

Navedeni podatki se nanašao na preskuse kontrole kakovosti u normaliziranih pogojih okolia. Pri praktični aplikaciji na delovisu je moguće, da se zaradi pogojev delovanja lako zaznao bistvo spremjene podatki, zato so podatki na listu zgoraj ovirni, saj mora uporabnik vedno preveriti njegovo primerno za uporabo izdelka, pri čemer prevzame odgovornost, ki izhaja iz njegove uporabe. Fornaci Calcè Grigolin S.p.A. si pridržuje pravico do izvedbe kakrsnih kol tehničnih sprememb brez predohnega obvestila.