



GRIGOKOLL® MIX S2



Lattice elasticizzante per adesivi cementizi a base di polimeri in dispersione acquosa.

Descrizione prodotto e campi di impiego

elasticizzante in emulsione a base di resine sintetiche appositamente studiato per il settore edile e presenta un'ottima compatibilità con gli adesivi cementizi sia nell'impiego in interni che in esterni. GrigoKoll® MIX S2 può essere aggiunto ai nostri adesivi GrigoKoll® PLUX e GrigoKoll® PROX per esaltarne le caratteristiche meccaniche di adesione e conferire loro maggiori caratteristiche di flessibilità.

Vantaggi

- massima compatibilità con i massetti autolivellanti BaseForte® AR 97 e AR 109
- ideale come boiaccia d'aggrappo su prodotti cementizi (massetti, intonaci, rasature)

Voci di capitolato

Gli adesivi cementizi premiscelati possono essere impastati con il lattice elasticizzante in emulsione GrigoKoll® MIX S2 di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di resine sintetiche.

Consumo e confezione

GrigoKoll® MIX S2 viene fornito in imballi da 15 l.

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

MIX S2

Preparazione del prodotto

Nel caso di utilizzo di GrigoKoll® MIX S2 come elasticizzante e in situazioni in cui siano richieste elevate caratteristiche di flessibilità, esso viene impiegato in sostituzione dell'acqua d'impasto quando è richiesto un adesivo altamente deformabile (S2 secondo EN 12004), oppure previa diluizione 1:1 con acqua quando è richiesto un adesivo deformabile (S1 secondo EN 12004).

Avvertenze importanti

Non applicare GrigoKoll® MIX S2 con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso con acqua. Durante l'applicazione usare guanti e occhiali.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

MIX S2

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	copolimeri acrilici
Aspetto	fluido e lattiginoso
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1.020 ± 20 g/l
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

v. 08/2023

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.