




BASEFORTE® REMAS

Consolidante a base di silicati per massetti cementizi.



Descrizione del prodotto

Stabilizzante/consolidante ad azione anti-spolvero a base di silicati per massetti cementizi. BASEFORTE REMAS penetra in profondità e conferisce elevate resistenze al sottofondo, aumentando la coesione della struttura in tutto il suo spessore, compresa la parte superficiale.

Campi di impiego

BASEFORTE REMAS è particolarmente indicato per:

- trattamento consolidante per sottofondi a base cementizia, conferisce elevate resistenze meccaniche
- ottimo come trattamento antipolvere
- da utilizzare su massetti sfarinanti o carenti di legante

Note aggiuntive

Non utilizzare BASEFORTE REMAS su:

- superfici assorbenti o bagnate
- massetti a base anidrite
- massetti autolivellanti in genere
- superfici a base gesso
- Evitare il contatto con superfici vetrose, marmi e pietre naturali in genere.

Fornitura e stoccaggio

BASEFORTE REMAS viene fornito in contenitori da 25 kg.

Preparazione supporti e modalità di applicazione

L'applicazione di BASEFORTE REMAS deve essere eseguita su supporti asciutti, privi di ogni residuo di grassi, oli, vernici ed esente da qualsiasi cosa possa limitare la corretta penetrazione in profondità del prodotto.

Il prodotto può essere utilizzato tal quale o con diluizione massima 1:1 nel caso in cui si voglia aumentare la penetrazione in profondità nel sottofondo.

BASEFORTE REMAS va applicato con l'utilizzo di pennello o rullo, anche in più mani, fino a totale assorbimento.

Evitare l'applicazione di BASEFORTE REMAS a rifiuto, in quanto potrebbe originare una superficie molto liscia, a basso assorbimento e difficilmente ricopribile. Per questo motivo prestare particolare attenzione a far assorbire il prodotto evitando ristagni superficiali.

A tal proposito consigliamo la realizzazione in cantiere di una prova applicativa, per testare l'assorbimento del supporto e individuare la corretta diluizione.

La posa degli eventuali strati successivi dovrà essere eseguita a completa asciugatura del prodotto.

Posa di parquet:

attendere un tempo superiore a 48 h e in ogni caso solo al raggiungimento di un tasso di umidità nel massetto inferiore al 2%, ed in presenza di impianto di riscaldamento a pavimento l'umidità residua dovrà essere uguale o inferiore a 1,7%, entrambi i valori dovranno essere accertati mediante igrometro a carburo (UNI 11371).

Verificare inoltre l'idoneità meccanica del massetto, mediante misura della resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa (UNI 10827).

Si raccomanda l'immediata pulizia degli attrezzi venuti a contatto con il prodotto.

Avvertenze

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Irritante per gli occhi e per la pelle, utilizzare idonei mezzi di protezione. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto per uso esclusivamente professionale. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Evitare forti sbalzi termici e correnti d'aria nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare BASEFORTE REMAS con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

Per ulteriori info contattare il nostro servizio tecnico.

REMAS

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Aspetto	Liquido denso
Peso specifico	1,375 kg/l \pm 0,005
pH	12,75 \pm 0,5
Residuo secco	35%
Tempo di ricopribilità	24-48 h
Consumo	ca. 400-1000 g/m ² secondo l'assorbimento del supporto

v. 09/2023

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.