



arteMURI® SEI MAKKIABLOK



Fondo universale blocca-macchia all'acqua per muro e legno
Certificato in classe A+ secondo norma UNI ISO EN 16000-9

Descrizione del prodotto e campi di impiego

SEI MAKKIABLOK è una idropittura isolante per ambienti interni ed esterni composta da copolimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, esente da solventi, formaldeide e con bassissimi livelli di VOC (Direttiva 2004/42/CE).

La forte azione cationica di SEI MAKKIABLOK gli consente di isolare, su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia, macchie di nicotina, anilina, fuliggine, acqua asciugata e sostanze coloranti; inoltre è adatto a prevenire affioramenti di tannino da travi e pannelli di legno.

SEI MAKKIABLOK è utilizzabile anche come mano di fondo sui supporti interni prima dell'applicazione di carte da parati

Vantaggi

aspetto opaco

elevata capacità di isolamento delle macchie e del tannino

ottima copertura

buona permeabilità al vapore acqueo

facilità di applicazione

SEI MAKKIABLOK

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere, e supporti in legno possono essere rifiniti con SEI MAKKIABLOK di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.

Consumo e confezione

SEI MAKKIABLOK è fornito in imballi da 5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,10 l/m² a una mano.

Preparazione del supporto

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati da almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti. Dopo l'applicazione di uno strato di SEI MAKKIABLOK la macchia o il tannino potrebbe essere ancora visibile; con l'applicazione della finitura finale, di una qualsiasi idropittura da interni della linea ARTEMURI, la macchia o il tannino non riaffiorerà più in superficie.

Trattamento del supporto

Intonaci nuovi: applicare direttamente.

Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati): applicare direttamente.

Intonaci con presenza di pitture sintetiche (acriliche, silossaniche): applicare direttamente.

Cemento/calcestruzzo/fibrocemento: applicare direttamente.

Gesso/cartongesso nuovi: applicare direttamente.

Gesso/cartongesso tinteggiati con tempere: applicare direttamente.

Gesso/cartongesso tinteggiati con lavabili: applicare direttamente.

Supporti di legno grezzi: applicare direttamente.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire il prodotto con il 10% in volume d'acqua; per applicazioni a rullo diluire il prodotto con il 3-5% in volume d'acqua. In entrambi i casi mescolare bene il tutto.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

SEI MAKKIABLOK

Applicazione

SEI MAKKIABLOK va applicato a una sola mano a pennello, rullo, spruzzo o airless avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. In considerazione del fatto che sia la macchia sia i supporti possono essere di diversa natura, si consiglia di verificare l'idoneità d'uso su superfici di prova prima di procedere alla tinteggiatura.

In caso di macchie ostinate dare due mani di SEI MAKKIABLOK.

SEI MAKKIABLOK E' SOVRAVERNICIABILE DOPO 24 h, SOLO DOPO TALE PERIODO E' ASSICURATO IL SUO POTERE ISOLANTE.

Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l'uso.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

SEI MAKKIABLOK

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	Copolimeri in dispersione acquosa
Aspetto	in pasta/bianco
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1400 ± 20 g/l
Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2	5.000 ± 1.000 cP
Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2)	V = 290 g/m ² 24h Classe I (alta permeabilità)
Spessore dello strato d'aria equivalente (UNI EN ISO 7783-2)	Sd = 0,072 m
Potere coprente (UNI EN ISO 6504-3 :2007)	Potere coprente ad una mano: CLASSE 2
Grado di brillantezza (UNI EN ISO 2813)	5 -10 gloss, opaco
Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limiti UE per sottocategoria a , tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo o airless
Consumo teorico	ca. 130 g/m ² per mano (0,10 l/m ²)
Resa teorica	10 - 12 m ² /l a una mano
Secco al tatto	1 – 2 ore
Sovraverniciatura	24 ore

v. 03/2021

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.