



arteMURI® UNO FILL



FINITURA ACRILICA PROTETTIVA RIEMPITIVA CON ANTIALGA



Descrizione del prodotto e campi di impiego

UNO FILL è una idropittura al quarzo fine, superlavabile, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti colorati resistenti alla luce e ai raggi UV e cariche silicee a granulometria selezionata. Il prodotto è resistente agli alcali, agli agenti atmosferici, allo sfregamento e al lavaggio e possiede una bassa presa di sporco. Inoltre, è facilmente applicabile e possiede un elevato potere di riempimento che conferisce al supporto una buona idrorepellenza associata a una buona permeabilità al vapore acqueo. In particolare, all'interno del prodotto è contenuta una miscela di biocidi attivi innovativi resistenti a pH alcalini, al dilavamento ed ai raggi UV che proteggono il supporto dalla proliferazione di muffe, funghi e alghe.

UNO FILL risulta così idoneo per l'applicazione in esterni sia di nuovi edifici che in lavori di rifacimento urbano, su intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e conglomerati in calcestruzzo.

UNO FILL è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

UNO FILL

Vantaggi

elevata resistenza allo sfregamento e al lavaggio
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
ottima idrorepellenza
ottima copertura
pellicola ritardante e protettiva contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
elevata selezione di colori
per finiture di pregio in esterno

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature, sistemi isolanti a cappotto prefiniti con intonachino a spessore e conglomerati in calcestruzzo di vario genere, possono essere rifinite con la finitura acrilica riempitiva, a elevata copertura e resistenza al lavaggio UNO FILL di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche a granulometria selezionata. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,22 l/m² a due mani.

Consumo e confezione

UNO FILL viene fornito in imballi da 5 l e 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,22 l/m² a due mani.

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati.

Preparazione del supporto

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Trattamento del supporto

Intonaci nuovi: applicare una mano di UNO FIX o ONE MICRO.

Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati): applicare una mano di primer a solvente PRG SL o di primer all'acqua ONE MICRO.

Intonaci con presenza di pitture sintetiche (acriliche, silossaniche): applicare una mano di primer a solvente PRG SL o di primer all'acqua ONE MICRO. Nei casi di superfici murali già tinteggiate con un colore scuro difficile da ricoprire; scelta di una tinta scarsamente coprente; supporto irregolare e non uniforme, si consiglia applicare una prima mano di PRIME GRUND 0.3 o GM GRUND 0.5 bianca o in tinta con la finitura.

Cemento/calcestruzzo/fibrocemento: applicare una mano di primer a solvente PRG SL o di primer all'acqua ONE MICRO.

UNO FILL

Preparazione del prodotto

Diluire il prodotto con il 30% in volume d'acqua per la prima mano in caso di applicazione a pennello, 25% in volume per la seconda; per applicazioni a rullo diluire con massimo il 15-20% in volume d'acqua. In entrambi i casi miscelare bene il tutto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo almeno 6-8 ore procedere con l'applicazione del secondo strato avendo cura di incrociare le passate durante la loro stesura.

Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel caso di impiego di differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente l'applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un'unica partita, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l'uso.

Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. L'adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l'applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline o sono soggette a umidità, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

Avvertenze particolari

Rispettare le condizioni climatiche d'applicazione indicate sopra e proteggere le superfici da pioggia ed umidità per almeno 48 ore. In questo modo si permette una completa essiccazione del prodotto e la regolare polimerizzazione, che avviene nell'arco di 8-10 giorni. Se, in questo intervallo, si manifestassero eventi piovosi o con elevata umidità (nebbie e/o condense superficiali, in particolar modo nel periodo autunnale) si potrebbero formare colature traslucide (cosiddette "lumacature"). Tale fenomeno, non influisce sulle qualità del prodotto e può essere eliminato con idro-lavaggio o attendendo le successive precipitazioni.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

UNO FILL

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

| DATI TECNICI | PRESTAZIONI |
|--|--|
| Tipo di legante | copolimeri acrilici |
| Aspetto | in pasta/ruvido/pigmentato |
| Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2 | 1600 ± 20 g/l |
| Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 25°C±2 | 20.000 ± 2.000 cP |
| Permeabilità al vapore acqueo e classificazione (UNI EN ISO 7783-2) | V = 255 g/m ² 24h Classe I (alta permeabilità) |
| Spessore dello strato d'aria equivalente (UNI EN ISO 7783-2) | Sd = 0,082 m |
| Permeabilità all'acqua liquida e classificazione (UNI EN 1062-3) | w24 = 0,17 kg/m ² h ^{0,5} Classe II (media permeabilità) |
| Idoneo per la protezione di facciate in quanto rispetta la teoria di KÜNZLE (DIN 18550) dove w24 < 0,5 kg/m ² h ^{0,5} e Sd < 2 m | Sd · w24 = 0,014 kg/m h ^{0,5} |
| Granulometria (UNI EN ISO 1062-1) | < 0,16 mm |
| Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE) | Pittura per pareti esterne di supporto minerale. Valori limiti UE per sottocategoria c, tipo BA 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV |
| Applicazione | pennello, rullo |
| Consumo teorico | ca. 170 g/m ² per mano (0,11 l/m ²) |
| Resa teorica | 4,5 m ² /l a due mani |
| Sovraverniciatura | 6-8 ore |

v. 10/2024