

malte reke piave

MALTA BASTARDA

Klasična cementna malta



Opis izdelka

Predhodno odmerjena cementna malta, izdelana na osnovi izbranega inertnega materiala, hidravličnega veziva, pretežno hidravličnega apna in posebnih dodatkov.

Dobava in skladiščenje

MALTA BASTARDA se dobavi v polietilenskih vrečah na paletah, ovitih v toplotno varjeno folijo. Hranite na hladnem in suhem kraju, na varnem pred vetrom. Pazite, da ostane embalaža nepoškodovana. Porabite do roka trajanja, navedenega na vreči.

Priprava podlag in načini nanosa

Podlaga mora biti čista, brez prahu, eflorescence, olja in maščobe. Pri višjih temperaturah opeko pred nanosom dobro namočite. Pri nanosu najprej pripravite zmes, pri čemer zmešate 9-12 litrov vode na vsakih 100 kg izdelka. Pretresite v mešalniku za beton in po potrebi dodajte vodo, da dobite optimalno gostoto (v mešalniku za beton ne mešajte predolgo). Nadaljujte s polaganjem, ko ste ugotovili navpičnost stene s svinčnico in pravilno podložite vsak posamični element.

Možnosti uporabe

MALTA BASTARDA je malta za pozidavo, ki se uporablja pri vseh vrstah pozidave zunanjih in notranjih površin. Zaradi visoke mehanske trdnosti je primerna tudi za pozidavo nosilnih sten.

Lastnosti

Elemente, uporabljene za dvigovanje notranjih in zunanjih sten, kot so votlaki, cementni bloki itd., morate natančno prekriti s predhodno odmerjeno malto MALTA BASTARDA izdelovalca Fornaci Calce Grigolin. To je pripravljen izdelek na osnovi izbranega agregata, zračnih in hidravličnih veziv ter posebnih dodatkov za boljše obdelavo in oprijem. Trdnost tako pakirane malte po 28 dneh znaša 7 N/mm².

Tehnični podatki v skladu s standardom UNI EN 998-2

Maksimalni premer	4 mm
Odpri čas	2 h
Voda v mešanici	9-12 %
Minimalna debelina nanosa	0,5 cm
Mehanska upogibna trdnost po 28 dneh	> 3 N/mm ²
Mehanska tlačna trdnost po 28 dneh	> 7 N/mm ²
Odpornost na difuzijo vodne pare μ	15/35 (vrednost po tabeli)
Začetna pretržna trdnost	0,15 N/mm ² (vrednost po tabeli)
Vsebnost kloridov	< 0,01%
Ognjevarnost	razred A1
Toplotna prevodnost λ	1,12 W/mK (vrednost po tabeli)

Opozorila

Izdelka MALTA BASTARDA ne mešajte z drugimi snovmi. Med fazo oprijema preprečite visoke toplotne razlike; izdelek zaščitite pred zmrzaljo in hitrim izsuševanjem. Odsvetujemo uporabo cementne malte MALTA BASTARDA pri temperaturah pod +5°C in nad +30°C. Pred nanosom površine dobro namočite. Ne nanašajte na zmrznjeno podlago.

